

## 1 Yleistä:

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| <b>Valmistaja:</b>    | K.A. Rasmussen, N-2326 Hamar, Norway |
| <b>Tuote:</b>         | Platina 950Co50                      |
| <b>Käyttöalue:</b>    | valamiseen                           |
| <b>Toimitusmuoto:</b> | valupala                             |

## 2 Koostumus:

|                 |           |       |   |     |   |
|-----------------|-----------|-------|---|-----|---|
| <b>Platina</b>  | <b>Pt</b> | 951,5 | ± | 1,5 | ‰ |
| <b>Koboltti</b> | <b>Co</b> | 48,5  | ± | 3,0 | ‰ |

## 3 Teknisiä tietoja:

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Tiheys:</b>              | 20,2 g/cm <sup>3</sup> |
| <b>Sulamislämpötila:</b>    | 1730-1740 °C           |
| <b>Valulämpötila</b>        | n. 2000°C              |
| <b>Valuputken lämpötila</b> | n. 1000°C              |